

Breda - giacca



- Descrizione**
- 2 ampie tasche anteriori con snap
 - 2 tasche sul petto con velcro
 - apertura centrale con zip
 - inserto portapenne
 - larghezza vita e polsino regolabili
 - parte posteriore allungata

Manutenzione lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; non candeggiare; si può lavare a secco; il capo non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda; stiratura a bassa temperatura (max 110 °C)



Cod.prod.	V220-0-02 navy
	V220-0-04 antracite
Normativa	EN ISO 13688:2013
Taglie	S-4XL

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	Cotone: 97% Elastan: 3%	
		Armatura:	twill 3/1	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	350 g/m ²	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 1413)	Determinazione del ph dall'estratto acquoso	PH: 8.8	3,5 < PH ≤ 9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	Non rilevate	≤ 30 ppm
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Stabilità dimensionale al lavaggio (40°C)	ordito: - 0.7 % trama: - 0.3 %	± 3 %
	ISO 1421	Determinazione della resistenza alla trazione	ordito: 1400 N trama: 420 N	400 N
	ISO 13937-2	Determinazione della forza di lacerazione	ordito: 68 N trama: 38 N	25 N
	ISO 12945-1	Determinazione della tendenza dei tessuti alla formazione di pelosità superficiale e di palline di fibre (pilling) - Metodo pilling box	4	1-5
	ISO 12947-2	Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale	>20000	

EN ISO 105-C06	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C			
	<i>Variazione di colore</i>	4-5		1-5
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4-5		
	cotone	4		
	nylon	4-5		
	poliestere	4-5		
	acrilico	4-5		
	lana	4-5		
EN ISO 105 D01	Solidità del colore al lavaggio a secco			1-5
	<i>Variazione di colore</i>	4-5		
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4-5		
	cotone	4-5		
	nylon	4-5		
	poliestere	4-5		
	acrilico	4-5		
	lana	4-5		
ISO 105 E04: 2008	Solidità del colore al sudore	Acido	Alcalino	1-5
	<i>Variazione di colore</i>	4-5	4-5	
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4-5	4-5	
	cotone	4-5	4-5	
	nylon	4-5	4-5	
	poliestere	4-5	4-5	
	acrilico	4-5	4-5	
	lana	4-5	4-5	
ISO 105-B02	Solidità del colore alla luce artificiale (lampada allo xeno)	4		1-5
ISO 105X12: 2001	Solidità del colore allo sfregamento	secco:	4-5	1 - 5
		umido:	3-4	
ISO 105-X11:1994	Solidità del colore alla stiratura			1-5
	<i>Variazione di colore:</i>	4-5		