

Mirror – polo HV manica corta



descrizione polo manica corta alta visibilità - colletto e bordo manica in costina – fettuccia tergisudore – spacchetti laterali – bande reflex 3M orizzontali e verticali – tessuto con trattamento **Cooldry®**

manutenzione lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; non candeggiare; non lavare a secco; non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda; stiratura a bassa temperatura (max 110 °C).



cod.prod. V117-1-00 giallo fluorescente/nero
V117-1-01 arancio fluorescente/nero

normativa EN 340



EN 471:2008



2
2

taglie S – 4XL

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	Descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTIONE 10	Composizione delle fibre:	100 % poliestere piquet	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	200 g/mq	
	EN471 paragrafo 5.1.1	Cromaticità – prima dei test (Arancio)	coordinata X: 0.5959 coordinata Y: 0.3642 fattore di luminanza: 0.43	coord X: 0.61-0.535-0.57-0.655 coord Y: 0.39-0.375-0.34-0.345 fattore di luminanza: 0.4
	EN471 paragrafo 5.2	Cromaticità – dopo il test allo xenon (Arancio)	coordinata X: 0.5861 coordinata Y: 0.3665 fattore di luminanza: 0.42	co-ord X: 0.61-0.535-0.57-0.655 co-ord Y: 0.39-0.375-0.34-0.345 fattore di luminanza: 0.4
	EN471 paragrafo 5.1.1	Cromaticità – prima dei test (giallo)	coordinata X: 0.3771 co-ordinates Y: 0.5497 fattore di luminanza: 0.77	co-ord X: 0.387-0.536-0.398-0.46 co-ord Y: 0.61-0.494-0.452-0.54 fattore di luminanza: 0.7
	EN471 paragrafo 5.2	Cromaticità – dopo il test allo xenon (giallo)	coordinata X: 0.3767 coordinata Y: 0.5452 fattore di luminanza: 0.78	co-ord X: 0.387-0.536-0.398-0.46 co-ord Y: 0.61-0.494-0.452-0.54 fattore di luminanza: 0.7
	EN471 paragrafo 5.3.1 (ISO 105-X12)	Solidità del colore allo sfregamento	secco: 4/5 umido: 4/5	secco: 4 umido: 4
	EN471 paragrafo 5.3.2 (ISO 105-E04)	Solidità del colore al sudore	Variazione di colore: 4/5 acid & alkali Presenza del colore: 4/5 acid & alkanin	Variazione di colore : 4 Presenza del colore : 3
	EN471 paragrafo 5.3.3 (domestico : ISO 105-C06; industriale : ISO 105-C06, E2S)	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 60 °C	Variazione di colore: 4/5 Presenza del colore: 4 4/5	Variazione di colore: 4/5 Presenza del colore: 4
	ISO 105-X11-1994	Solidità del colore alla stiratura	Variazione di colore: 4/5 Presenza del colore: 4/5	Variazione di colore: 4/5 Presenza del colore: 4
	EN471 paragrafo 5.4.1	Stabilità dimensionale	ordito: -1.8% trama: -2.2%	+/- 5%
	EN471 paragrafo 5.5.2 (EN ISO 13938-1)	Resistenza allo scoppio	1557.2 KN/m2	800 kN/m2
	EN471 paragrafo 5.6 (EN 31092)	Resistenza al vapor d'acqua R _{et} [m ² Pa/W]	Media: R _{et} 3.5	R _{et} ≤ 5

	EN471 paragrafo 5.6 (EN 31092)	indice di permeabilità del vapor d'acqua	Media: 0.49	≥ 15
	EN340/03 paragrafo 4.2 (EN 1413)	Determinazione del ph dall'estratto acquoso	Giallo: PH 6.7 Arancio: PH 6.9	3,5<PH≤9,5
	EN340/03 paragrafo 4.2 (prEN 14362-1)	ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	Non rilevabile	≤30 ppm
Reflex Tessuto retroreflettente 3M Scotchlite 8910 grigio argento	EN 471: 1994 paragrafo 6.1	Requisiti fotometrici dei materiali retroreflettenti nuovi	CONFORME	
	EN 471: 1994 CLASS 2, paragrafo 6.2	Requisiti di prestazioni di retroreflettenza dopo prove di abrasione flessione, piegatura a basse temperature, variazioni termiche, lavaggio (25 cicli) e all'influenza della pioggia	CONFORME	