

**St. Vincent woman** - giacca softshell

**descrizione**

- giacca softshell con membrana - 1 tasca sul petto con zip YKK® - 2 ampie tasche sul fondo con zip YKK® - tessuto elastico e confortevole - apertura centrale con zip YKK®.

- ANTIVENTO e TRASPIRANTE CON MEMBRANA IDROREPELLENTE



Etichetta distintiva capo da donna



**manutenzione**

lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; non candeggiare; non lavare a secco; il capo non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda; non sopporta la stiratura.



**cod.prod.** V426-0-02 navy

**normativa** EN ISO 13688:2013

**taglie** S - 2XL

**SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA**

| metodo di prova                        | descrizione                                                                     | risultato ottenuto                                    | requisito minimo/ range                                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tessuto base</b>                    | EN ISO 1833-1977, SECTIONE 10                                                   | Composizione delle fibre: SOFTSHELL                   | poliestere 100%,<br>+ membrana COFRATEX                                                          |
| EN ISO 12127:1996                      | Peso per unità di area                                                          | 280 g/mq                                              |                                                                                                  |
| EN 343 paragrafo 4.6                   | Stabilità dimensionale                                                          | ordito: -0.3%<br>trama: -0.2%                         | +/- 3%                                                                                           |
| ISO 105-X12                            | Solidità del colore allo sfregamento                                            | Asciutto : 4 - 5<br>Umido : 4 - 5                     | Asciutto : 4<br>Umido : 4                                                                        |
| EN 343 paragrafo 4.3 (EN 31092)        | Resistenza al vapore acqueo $R_{et}$ [m <sup>2</sup> Pa/W]                      | 23,50 (classe 2)                                      | classe 1: $Ret > 40$<br>classe 2: $20 < Ret < 40$<br>classe 3: $Ret \leq 20$                     |
| EN343 paragrafo 4.2 (EN 20811)         | Resistenza alla penetrazione dell'acqua - $W_p$ [Pa] (prima del pretrattamento) | >78450 Pa                                             | classe 1 : $W_p \geq 8000$ Pa<br>classe 2 : no test required<br>classe 3 : no test required      |
| EN343 paragrafo 4.2 (EN 20811)         | Resistenza alla penetrazione dell'acqua - $W_p$ [Pa] (dopo ogni pretrattamento) | >7845 Pa (classe 1)                                   | classe 1 : no test required<br>classe 2 : $W_p \geq 8.000$ Pa<br>classe 3 : $W_p \geq 13.000$ Pa |
| EN ISO 105 B02: 1999                   | Solidità del colore alla luce                                                   | 4 - 5                                                 | 4 - 5                                                                                            |
| ISO 105-E04:2008                       | Solidità del colore al sudore                                                   | Variazione del colore : 4<br>Presa del colore : 4 - 5 | 1 - 5                                                                                            |
| EN ISO 105 D01:1993                    | Solidità del colore al lavaggio a secco                                         | Variazione del colore : 4<br>Presa del colore : 4 - 5 | 4<br>1 - 5                                                                                       |
| ISO 105-N01:1993                       | Solidità del colore al candeggio                                                | Variazione del colore : 4 - 5                         | 4<br>4 - 5                                                                                       |
| EN471 paragrafo 5.5.2 (EN ISO 13938-1) | Resistenza allo scoppio                                                         | media (KN/m2)>800<br>supera 800                       | Min. 800 kN/m2                                                                                   |
| EN ISO 12947-2:1998                    | Resistenza all'abrasione (martingale test)                                      | > 30000 cicli                                         | 30000 cicli                                                                                      |
| ISO 12945-1 :2000                      | Resistenza al pilling                                                           | 5                                                     | 4 - 5                                                                                            |
| EN340/03 paragrafo 4.2 (EN 1413)       | Determinazione del ph dall'estratto acquoso                                     | PH : 6,2                                              | 3,5<PH_9,5                                                                                       |
| EN340/03 paragrafo 4.2 (prEN 14362-1)  | ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene                                   | Non rilevabile                                        | ≤30 ppm                                                                                          |