

LAXBO - pantaloni

Descrizione

- 2 ampie tasche anteriori
- doppia tasca posteriore chiusa con velcro
- inserti reflex, passante portamartello
- taglio ergonomico di gambe e ginocchia
- tasca laterale con doppia apertura (chiusa con velcro e con zip)
- tasca portametro
- tasche esterne porta chiodi in nylon,
- staccabili tramite zip
- tasche per ginocchiere in nylon con posizione regolabile
- tessuto elasticizzato



Manutenzione

Lavare il capo ad una temperatura di max 40°C; Non candeggiare; Lavaggio a secco con tutti i solventi previsti dalla lettera F più il tetracloroetilene; Asciugatura per mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa, programma di asciugatura a temperatura ridotta; Stiratura bassa temperatura (max 110°C) .



Cod.prod.

V591-0-02 NAVY/ NERO
V591-0-04 ANTRACITE/ NERO
V591-0-05 NERO/ NERO

Normative:

EN ISO 13688:2013



Taglie:

Taglie long :

Taglie short :

44 - 64 (EU)
L48-L54 (EU)
S52-S58 (EU)

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo
Tessuto Base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	94% nylon - 6% elasthan	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	250±5% g/m ²	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Ricerca di ammine aromatiche e cancerogene nei coloranti azoici	OEKOTEX	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 4.2 (ISO 3071)	Determinazione del pH dell'estratto acquoso	OEKOTEX	3,5 ≤pH≤ 9,5
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Stabilità dimensionale(40°C)	ordito: -1.2% trama: 0.7%	±3 %

SCHEDA PRODOTTO

ISO 105-C06	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C			
	<i>Variazione di colore</i>	4-5		1-5
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4-5		
	cotone	4-5		
	nylon	4-5		
	poliestere	4-5		
	acrilico	4-5		
	lana	4-5		
ISO 105-D01	Solidità del colore al lavaggio a secco	4-5		1-5
	<i>Variazione di colore</i>			
	<i>Scarico:</i>	4-5		
	acetato	4-5		
	cotone	4-5		
	nylon	4-5		
	poliestere	4-5		
	acrilico	4-5		
	lana			
ISO 105-E04	Solidità del colore al sudore	Acido	Alcalino	
	<i>Variazione di colore</i>	4-5	4-5	1-5
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4-5	4-5	
	cotone	4-5	4-5	
	nylon	4-5	4-5	
	poliestere	4-5	4-5	
	acrilico	4-5	4-5	
	lana	4-5	4-5	
ISO 105-X12	Solidità del colore allo sfregamento			1-5
	Scarico (secco)	4-5		
	Scarico (umido)	4-5		
EN ISO 105-X11	Solidità del colore alla stiratura a 110° C			1-5
	<i>Variazione di colore:</i>			
	secco:	4-5		
	umido:	4-5		
ISO 105-B02	Solidità del colore alla luce			1-5
	<i>Variazione di colore:</i>	4		
EN ISO 13934-1	Resistenza alla trazione	ordito: 1400 N trama: 1300 N		
EN ISO 13937-2	Determinazione della forza di lacerazione	ordito: 51 N trama: 88 N		
ISO 12947-2	Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale	>30000 CICLI		

	ASTM D3107-07	Proprietà elastiche dei tessuti realizzati con filati elastici			
		Allungamento	Ordito : 22% Trama : 22%		
		Recupero dell'allungamento	Ordito : 91,5% Trama : 91,5%		
	EN 343:2003+A1:2007	Resistenza al vapore acqueo	Classe 3	CLASSE 1	$R_{et} > 40$
	4.3	R_{et} [m ² Pa/W]	$R_{et} = 5,65$ [m ² Pa/W]	CLASSE 2	$20 < R_{et} < 40$
	(EN 31092)			CLASSE 3	$R_{et} < 20$
Inserti antiabrasione	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	100% nylon		
	EN ISO 12127	Peso per unità di area :	270 g/m2		