

Astorga - pantaloni

<p>Descrizione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 tasche sul davanti, • 2 tasche sul retro, • buona resistenza ai lavaggi, • buona resistenza alle abrasioni, • risolto su fondo gambe, • rivetti e travette nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo, • tasca porta monete, • tessuto elasticizzato, • tripla cucitura su zone soggette ad usura, • zip YKK®. 		
<p>Manutenzione</p>	<p>Lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; Non candeggiare; Lavaggio a secco con tutti i solventi previsti dalla lettera F più il tetracloroetilene; il capo sopporta l'asciugatura in tamburo rotativo, con programma di asciugatura a temperatura ridotta; stiratura a bassa temperatura (max 110 °C).</p> <p>  </p>	<p>cod.prod.</p>	<p>V494-0-00 blu jeans</p>
		<p>taglie</p>	<p>44 – 64</p>

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	<i>metodo di prova</i>	<i>Descrizione</i>	<i>risultato ottenuto</i>	<i>requisito minimo/ range</i>
<p>Tessuto base</p>	<p>EN ISO 1833-1977, SECTION 10</p>	<p>Composizione delle fibre:</p>	<p>cotone: 70%</p> <p>poliestere: 28%</p> <p>elastan: 2%</p>	
	EN ISO 12127:1997	Peso per unità di area	382 g/m ² ±10%	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (ISO 3071)	Determinazione del pH dell'estratto acquoso	pH 4,7	3,5 <Ph <9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Ricerca di ammine aromatiche e cancerogene nei coloranti azoici	Non rilevate	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 5.3 ISO 5077:2007/ ISO 6330	Stabilità dimensionale (4N-40°C)	Ordito : -2,3% Trama : -1.4%	±3%

EN ISO 13934-1	Determinazione della resistenza alla trazione	ordito: 1600 N trama: 900 N		
EN ISO 13937-2	Determinazione della forza di lacerazione	ordito: 46 N trama: 100 N		
EN ISO 12947-2	Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale	>40000 cicli		
ISO 105-E04	Solidità del colore al sudore	Acido	Alcalino	
	<i>Variatione del colore:</i>	4-5	4-5	1-5
	<i>Scarico:</i>			
	acetate	4-5	4-5	
	cotton	4-5	4-5	
	nylon	4-5	4-5	
	polyester	4-5	4-5	
	acrylic	4.5	4-5	
wool	4-5	4-5		
EN ISO 105-C06	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C			
	<i>Variatione di colore</i>	4-5		1-5
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4-5		
	cotone	4-5		
	nylon	4-5		
	poliestere	4-5		
	acrilico	4-5		
lana	4-5			
EN ISO 105 D01	Solidità del colore al lavaggio a secco			1-5
	<i>Variatione di colore</i>	4-5		
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4-5		
	cotone	4-5		
	nylon	4-5		
	poliestere	4-5		
	acrilico	4-5		
lana	4-5			
EN ISO 105-X11	Solidità del colore alla stiratura a 110° C			
	<i>Variatione di colore:</i>	secco: 4-5		1-5
		bagnato: 4-5		
		umido: 4-5		
EN ISO 105-X12	Solidità del colore allo sfregamento	Scarico		1 - 5
		secco: 4-5		
		umido: 1-2		