COFRA®
BORN TO WORK

SCHEDA PRODOTTO

Durable - pantaloni

descrizione 2 tasche anteriori • 2 tasche posteriori • 1 tasca laterale porta attrezzi • Tasca portametro • anello portamartello • Tasche per ginocchiere con posizione regolabile

manutenzione lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C con trattamento moderato ; ammesso il candeggio solo con ossigeno/prodotti senza cloro; Lavaggio a secco con tutti i solventi previsti dalla lettera F più il tetracloroetilene; asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativa ammessa con programma normale; stiratura a temperatura media (max 150 °C).

cod.prod. V224-0-00 blu jeans

normativa EN ISO 13688:2013

taglie 44 - 64

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	*descrizione*	*risultato ottenuto*	*requisito minimo/ range*
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTIONE 10	Composizione delle fibre:	Cotone 80% Nylon Cordura 18% Elastan 2%	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	375 g/mq	
	EN ISO 6330:2001 – 4N	Stabilità dimensionale Dopo 5 lavaggi	ordito: - 1,16% trama: - 2,40%	
	EN ISO 105-X12:2001	Solidità del colore allo sfregamento	Asciutto : 4 Umido : 1-2	*Asciutto: 1 - 5* *Umido: 1 - 5*
	EN ISO 105-E04: 1994	Solidità del colore al sudore	Acido / Alcalino Variazione di colore 4-5 / 4-5 Presa del colore: su lana : 4-5 / 4-5 su acrilico : 4-5 / 4-5 su poliestere : 4-5 / 4-5 su nylon : 4-5 / 4-5 su cotone : 4-5 / 4-5 su acetato : 4-5 / 4-5	*Variazione del colore: 1 - 5* *Presa del colore: 1 - 5*
	EN ISO 105-C06 :1994	Solidità del colore a ripetuti lavaggi	Variazione di colore: 4-5 Presa del colore: su lana : 4 su acrilico : 4-5 su poliestere : 4-5 su nylon : 3-4 su cotone : 4-5 su acetato : 4	*Variazione del colore: 1 - 5* *Presa del colore: 1 - 5*

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti. Tutti i diritti sono riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra.

	EN ISO 13934-1	Resistenza alla trazione	ordito: 1210,5 N trama: 564 N	*400 N* *400 N*
	EN ISO 13937-2	Resistenza allo strappo	ordito: 37,3 N trama: 33,6 N	*25 N* *25 N*

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti. Tutti i diritti sono riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra.