

KEDIRI - pantaloncini

<p>Descrizione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tessuto ad elevata percezione elastica • 2 ampie tasche anteriori • doppia tasca posteriore con pattina chiusa con snap • passante portarmartello • tasca laterale sinistra con doppia apertura (chiusa con snap e con zip) • tasca laterale destra chiusa con snap 		
<p>Manutenzione</p>	<p>Lavare il capo ad una temperatura di max 40°C; Non candeggiare; Lavaggio a secco con tutti i solventi previsti dalla lettera F più il tetracloroetilene; Asciugatura per mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa, programma di asciugatura a temperatura ridotta; Asciugatura all'ombra; Stiratura bassa temperatura (max 110°C) .</p> 	<p>Cod.prod.</p>	<p>V619-0-00 CORDA/ NERO V619-0-01 AVION/ NERO V619-0-02 NAVY/ NERO V619-0-03 FANGO/ NERO V619-0-04 ANTRACITE/ NERO V619-0-05 NERO/ NERO</p>
		<p>Normative:</p>	<p>EN ISO 13688:2013</p> 
		<p>Taglie</p>	<p>44 - 64</p>

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo
Tessuto Base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	60%Cotone/37%Poliestere/3% Elastan	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	245±5% g/m ²	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Ricerca di ammine aromatiche e cancerogene nei coloranti azoici	OEKOTEX	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 4.2 (ISO 3071)	Determinazione del pH dell'estratto acquoso	OEKOTEX	3,5 ≤pH≤ 9,5
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Stabilità dimensionale(40°C)	ordito: -1.3% trama: 0.9%	±3 %

SCHEDA PRODOTTO

ISO 105-C06	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C			
	<i>Variazione di colore</i>	4-5		1-5
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4-5		
	cotone	4-5		
	nylon	4-5		
	poliestere	4-5		
	acrilico	4-5		
	lana	4-5		
	ISO 105-D01	Solidità del colore al lavaggio a secco		
<i>Variazione di colore</i>		4-5		1-5
<i>Scarico:</i>				
acetato		4-5		
cotone		4-5		
nylon		4-5		
poliestere		4-5		
acrilico		4-5		
lana		4-5		
ISO 105-E04		Solidità del colore al sudore	Acido	Alcalino
	<i>Variazione di colore</i>	4-5	4-5	1-5
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4-5	4-5	
	cotone	4-5	4-5	
	nylon	4-5	4-5	
	poliestere	4-5	4-5	
	acrilico	4-5	4-5	
	lana	4-5	4-5	
	ISO 105-X12	Solidità del colore allo sfregamento		
Scarico (secco)		4-5		
Scarico (umido)		3-4		
EN ISO 105-X11	Solidità del colore alla stiratura a 110° C			1-5
	<i>Variazione di colore:</i>			
	secco:	4-5		
	umido:	4-5		
ISO 105-B02	Solidità del colore alla luce			1-5
	<i>Variazione di colore:</i>	4		
EN ISO 13934-1	Resistenza alla trazione	ordito: 1600 N trama: 620 N		
EN ISO 13937-2	Determinazione della forza di lacerazione	ordito: 44 N trama: 51 N		
ISO 12947-2	Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale	>30000 CICLI		