

KUDUS - pantaloni

Descrizione

- Tessuto ad elevata percezione elastica,
- 2 ampie tasche anteriori,
- doppia tasca posteriore con pattina chiusa con snap,
- passante portamartello,
- taglio ergonomico di gambe e ginocchia,
- tasca laterale sinistra con doppia apertura (chiusa con snap e con zip)
- tasca portametro con passanti portautensili;
- tasche esterne porta chiodi in nylon staccabili tramite zip;
- tasche per ginocchiere in nylon con posizione regolabile
- disponibilità in busta singola (V568-0) e/o in box (V568-1)



Manutenzione

Lavare il capo ad una temperatura di max 40°C; Non candeggiare; Lavaggio a secco con tutti i solventi previsti dalla lettera F più il tetracloroetilene; Asciugatura per mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa, programma di asciugatura a temperatura ridotta; Asciugatura all'ombra; Stiratura bassa temperatura (max 110°C) .



Cod.prod.

V568-0-00 CORDA/ NERO
V568-0-01 AVION/ NERO
V568-0-02 NAVY/ NERO
V568-0-03 FANGO/ NERO
V568-0-04 ANTRACITE/ NERO
V568-0-05 NERO/ NERO

Normative:

EN ISO 13688:2013



Taglie

44 - 64

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo
Tessuto Base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	60% Cotone/37% Poliestere/3% Elastan	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	245±5% g/m ²	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Ricerca di ammine aromatiche e cancerogene nei coloranti azoici	OEKOTEX	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 4.2 (ISO 3071)	Determinazione del pH dell'estratto acquoso	OEKOTEX	3,5 ≤pH≤ 9,5
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Stabilità dimensionale(40°C)	ordito: -1.3% trama: 0.9%	±3 %

SCHEDA PRODOTTO

ISO 105-C06	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C			
	Variazione di colore	4-5		1-5
	Scarico:			
	acetato	4-5		
	cotone	4-5		
	nylon	4-5		
	poliestere	4-5		
	acrilico	4-5		
	lana	4-5		
	ISO 105-D01	Solidità del colore al lavaggio a secco		
Variazione di colore		4-5		1-5
Scarico:				
acetato		4-5		
cotone		4-5		
nylon		4-5		
poliestere		4-5		
acrilico		4-5		
lana		4-5		
ISO 105-E04		Solidità del colore al sudore	Acido	
	Variazione di colore	4-5	4-5	1-5
	Scarico:			
	acetato	4-5	4-5	
	cotone	4-5	4-5	
	nylon	4-5	4-5	
	poliestere	4-5	4-5	
	acrilico	4-5	4-5	
	lana	4-5	4-5	
	ISO 105-X12	Solidità del colore allo sfregamento		
Scarico (secco)		4-5		
Scarico (umido)		3-4		
EN ISO 105-X11	Solidità del colore alla stiratura a 110° C			1-5
	Variazione di colore:			
	secco:	4-5		
	umido:	4-5		
ISO 105-B02	Solidità del colore alla luce			1-5
	Variazione di colore:	4		
EN ISO 13934-1	Resistenza alla trazione	ordito: 1600 N trama: 620 N		
EN ISO 13937-2	Determinazione della forza di lacerazione	ordito: 44 N trama: 51 N		
ISO 12947-2	Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale	>30000 CICLI		

Inserti antiabrasione	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	100% nylon spalmato PU
	EN ISO 12127	Peso per unità di area :	210 g/m2