

Mirante – pantaloncini

Descrizione

- ampie tasche anteriori;
- elastico in vita;
- passante portamantello;
- tasca portametro;
- tasca posteriore con velcro

Manutenzione

Lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; non candeggiare, non ammessa asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo, asciugare in posizione verticale (appeso) all'ombra, stiratura a bassa temperatura (max 110 °C); non si può lavare a secco;



ATTENZIONE:
Non stirare sugli elementi reflex



Cod.prod. V293-0-03 Giallo/navy

Normative: EN ISO 13688:2013





EN ISO 20471:2013

Taglie S-4XL

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo	
Tessuto fluorescente	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	65% Poliestere 35% Cotone		
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	245 g/m ²		
	EN ISO 20471:2013	- Cromaticità e luminanza prima del test	x = 0.373 y = 0.543 $\beta_{min} = 1.06$	co-ord x 0.387	co-ord y 0.610
	5.1	- Cromaticità e luminanza dopo il test allo Xenon	x = 0.376 y = 0.529 $\beta_{min} = 1.01$	0.356	0.494
	5.2	- Cromaticità e luminanza dopo 5 cicli di lavaggio 40°C	x = 0.376 y = 0.539 $\beta_{min} = 1.01$	0.398	0.452
	7.5.1			0.460	0.540
				Fattore di luminanza $\beta_{min} > 0.7$	



EN ISO 20471:2013 5.3.1 (ISO 105-X12)	Solidità del colore allo sfregamento	secco: 5	secco: 4
EN ISO 20471:2013 5.3.2 (ISO 105-E04)	Solidità del colore al sudore <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	Acido 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	Alcalino 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
EN ISO 20471:2013 5.3.3 (ISO 105-C06)	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	4-5 4-5 4 4-5 4-5 4-5 4-5	<i>Variazione di colore: 4-5</i> <i>Scarico: 4</i>
EN ISO 20471:2013 5.4.1 (ISO 5077)	Stabilità dimensionale	ordito: -1.0% trama: -0.5%	±3%
EN ISO 20471:2013 5.5.3 (EN ISO 13934-1)	Resistenza alla trazione	ordito: 2000 N trama: 550 N	>100N
EN ISO 20471 5.6.3 (EN 31092)	Resistenza al vapore acqueo R_{et} [m ² Pa/W]	$R_{et} = 2.4$ [m ² Pa/W]	$R_{et} \leq 5$ [m ² Pa/W]

Tessuto di contrasto- navy	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	65% Poliestere 35% Cotone
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	245 g/ m ²
	EN ISO 20471:2013 5.3.2 (ISO 105-E04)	Solidità del colore al sudore <i>Scarico:</i> acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	Acido 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
		Alcalino	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
			<i>Scarico 4</i>

EN ISO 20471:2013 5.3.3 (ISO 105-C06)	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C <i>Scarico:</i> acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	<i>Scarico 4</i>
EN ISO 20471:2013 5.4.1 (ISO 5077)	Stabilità dimensionale	ordito: -2.5% trama: -0.5%	±3%
EN ISO 20471:2013 5.5.3 (EN ISO 13934-1)	Resistenza alla trazione	ordito: 1800 N trama: 1100 N	>100N
EN ISO 20471 5.6.3 (EN 31092)	Resistenza al vapore acqueo R_{et} [m ² Pa/W]	$R_{et} = 4.4$ [m ² Pa/W]	$R_{et} \leq 5$ [m ² Pa/W]
EN ISO 13688:2013 4.2 (EN ISO 3071)	Determinazione del pH dell'estratto acquoso	pH 9.4	3.5 < pH < 9.5
EN ISO 13688 :2013 4.2 (EN 14362-1)	Ricerca di ammine aromatiche e cancerogene nei coloranti azoici	Non rilevate	≤ 30 ppm

**Tessuto
retroreflettente
D1001**

EN ISO 20471 :2013 6.1	Requisiti fotometrici dei materiali retroreflettenti nuovi	CONFORME	
EN ISO 20471 :2013 6.2	Requisiti di prestazioni di retroreflettenza dopo le prove di abrasione, flessione, piegatura a basse temperature, variazioni termiche, lavaggio 25 cicli (ISO 6330 60°C) e all'influenza della pioggia	CONFORME	$R' \geq 100$ cd/(lx m ²)

Mirante

EN ISO 20471:2013 4.1 * Almeno il (50±10)% dell' area minima del materiale di fondo fluorescente deve essere sulla parte anteriore	Superfici minime visibili Taglia S	Classe 1 Materiale di fondo fluorescente 0.39 m ² Materiale retroreflettente 0.12 m ² * Area massima da destinare a loghi, scritte, etichette, etc. 0.25m ²	<i>Materiale di fondo fluorescente</i> Classe 3= 0.80m ² Classe 2= 0.50m ² Classe 1= 0.14m ² <i>Materiale retroreflettente</i> Classe 3= 0.20 m ² Classe 2= 0.13 m ² Classe 1= 0.10 m ²
--	---------------------------------------	--	--