

**QUARTEIRA** - pantaloni

**Descrizione**

- 2 tasche sul davanti,
- 2 tasche sul retro,
- anello portamartello,
- buona resistenza ai lavaggi,
- buona resistenza alle abrasioni,
- D-Ring,
- risolto su fondo gambe,
- rivetti e travette nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo,
- taglio ergonomico di gambe e ginocchia,
- tasca laterale sinistra con pattina,
- tasca porta monete,
- tasca portametro,
- tasche per ginocchiera con posizione regolabile,
- tessuto elasticizzato,
- tripla cucitura su zone soggette ad usura,
- zip YKK®.



**Manutenzione**

Lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; Non candeggiare; Lavaggio a secco con tutti i solventi previsti dalla lettera F più il tetracloroetilene; il capo sopporta l'asciugatura in tamburo rotativo, con programma di asciugatura a temperatura ridotta; Stiratura a bassa temperatura (max 110 °C).



**cod.prod.**

V496-0-00 blu jeans

**taglie**

44 – 64

**SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA**

| metodo di prova     | Descrizione                  | risultato ottenuto                                              | requisito minimo/ range  |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Tessuto base</b> | EN ISO 1833-1977, SECTION 10 | Composizione delle fibre:                                       |                          |
|                     |                              | cotone: 70%                                                     |                          |
|                     |                              | poliestere: 28%                                                 |                          |
|                     |                              | elastan: 2%                                                     |                          |
|                     | EN ISO 12127:1997            | Peso per unità di area                                          | 330 g/m <sup>2</sup> ±5% |
|                     | EN ISO 13688:2013            | Determinazione del pH dell'estratto acquoso                     | pH 5,3                   |
|                     | 4.2                          |                                                                 | 3,5 <Ph <9,5             |
|                     | (ISO 3071)                   |                                                                 |                          |
|                     | EN ISO 13688:2013            | Ricerca di ammine aromatiche e cancerogene nei coloranti azoici | Non rilevate             |
|                     | 4.2                          |                                                                 | ≤30 ppm                  |
|                     | (EN 14362-1)                 |                                                                 |                          |
|                     | EN ISO 13688:2013            | Stabilità dimensionale                                          | Ordito : -0,7%           |
|                     | 5.3                          | (4N-40°C)                                                       | Trama : -0.8%            |
|                     | ISO 5077:2007/ ISO 6330      |                                                                 | ±3%                      |

|                |                                                                                    |                               |       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| EN ISO 13934-1 | Determinazione della resistenza alla trazione                                      | ordito: 940 N<br>trama: 860 N |       |
| EN ISO 13937-2 | Determinazione della forza di lacerazione                                          | ordito: 28 N<br>trama: 36 N   |       |
| EN ISO 12947-2 | Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale | 28300 cicli                   |       |
| ISO 105-E04    | Solidità del colore al sudore                                                      | Acido      Alcalino           |       |
|                | <i>Variazione del colore:</i>                                                      | 4-5      4-5                  | 1-5   |
|                | <i>Scarico:</i>                                                                    |                               |       |
|                | acetate                                                                            | 4-5      4                    |       |
|                | cotton                                                                             | 4-5      4                    |       |
|                | nylon                                                                              | 4-5      4-5                  |       |
|                | polyester                                                                          | 4-5      4-5                  |       |
|                | acrylic                                                                            | 4.5      4-5                  |       |
|                | woll                                                                               | 4-5      4-5                  |       |
| EN ISO 105-C06 | Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C                                      |                               |       |
|                | <i>Variazione di colore</i>                                                        | 4-5                           | 1-5   |
|                | <i>Scarico:</i>                                                                    |                               |       |
|                | acetato                                                                            | 4-5                           |       |
|                | cotone                                                                             | 4-5                           |       |
|                | nylon                                                                              | 4-5                           |       |
|                | poliestere                                                                         | 4-5                           |       |
|                | acrilico                                                                           | 4-5                           |       |
|                | lana                                                                               | 4-5                           |       |
| EN ISO 105 D01 | Solidità del colore al lavaggio a secco                                            |                               | 1-5   |
|                | <i>Variazione di colore</i>                                                        | 4-5                           |       |
|                | <i>Scarico:</i>                                                                    |                               |       |
|                | acetato                                                                            | 4-5                           |       |
|                | cotone                                                                             | 4                             |       |
|                | nylon                                                                              | 4-5                           |       |
|                | poliestere                                                                         | 4-5                           |       |
|                | acrilico                                                                           | 4-5                           |       |
|                | lana                                                                               | 4-5                           |       |
| EN ISO 105-X11 | Solidità del colore alla stiratura a 110° C                                        |                               |       |
|                | <i>Variazione di colore:</i>                                                       |                               | 1-5   |
|                |                                                                                    | secco: 4-5                    |       |
|                |                                                                                    | umido: 4-5                    |       |
| EN ISO 105-X12 | Solidità del colore allo sfregamento                                               | Scarico                       | 1 - 5 |
|                |                                                                                    | secco: 4-5                    |       |
|                |                                                                                    | umido: 2-3                    |       |