

Tough - pantaloni

descrizione

2 tasche anteriori • 2 tasche posteriori • 1 tasca laterale
porta attrezzi • tasca portametro • anello portamartello •
tasche per ginocchiere con posizione regolabile

manutenzione

lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C con
trattamento moderato ; ammesso il candeggio solo con
ossigeno/prodotti senza cloro; Lavaggio a secco con tutti i
solventi previsti dalla lettera F più il tetracloroetilene;
asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativa
ammessa con programma normale; stiratura a temperatura
media (max 150 °C).



cod.prod. V225-0-00 blu jeans

normativa EN 340 EN ISO 13688:2013

taglie 44 - 64

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto			requisito minimo/ range
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTIONE 10	Composizione delle fibre:	Cotone 80% Nylon Cordura 18% Elastan 2%			
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	425 g/mq			
	EN ISO 6330:2001 – 4N	Stabilità dimensionale Dopo 5 lavaggi	ordito: - 1,54% trama: - 2,04%			
	EN ISO 105-X12:2001	Solidità del colore allo sfregamento	Asciutto : 4-5 Umido : 1-2			Asciutto: 1 - 5 Umido: 1 - 5
	EN ISO 105-E04: 1994	Solidità del colore al sudore	Variazione di colore: Presa del colore: su lana : su acrilico : su poliestere : su nylon : su cotone : su acetato :	Acido 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	Alcalino 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	Variazione del colore: 1 - 5 Presa del colore: 1 - 5
	EN ISO 105-C06 :1994	Solidità del colore a ripetuti lavaggi	Variazione di colore: 4-5 Presa del colore: su lana : 4-5 su acrilico : 4-5 su poliestere : 4-5 su nylon : 3-4 su cotone : 4-5 su acetato : 3-4			Variazione del colore: 1 - 5 Presa del colore: 1 - 5

	EN ISO 13934-1	Resistenza alla trazione	ordito: 1680 N trama: 632 N	400 N 400 N
	EN ISO 13937-2	Resistenza allo strappo	ordito: 43,6 N trama: 28,6 N	25 N 25 N
	ISO 3071:2005	Determinazione del pH dall'estratto acquoso (prima del lavaggio)	PH : 6,57	3,5 < pH ≤ 9,5